



フロントショックタワー

Lucid (ルーシッド)

軽量化構造部品

メシェデ、ドイツ

真空高圧アルミ鋳造

4.7 kg

AlSi10MnMg



特徴:

- 高寸法精度の要求
- T7 熱処理
- 仕上機械加工

機械物性:

- 降伏強度: 110 MPA
- 引張強度: 180 MPA
- 伸び: 10% 以上

詳細情報:

Fraser Richardson Fraser.Richardson@martinrea.com

村田篤紀 atsunori.murata@martinrea.com

中谷 宗 shu.Nakatani@martinrea.com



Follow us on:

